

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/simeplast-szpachla-dekarska-masa-asfaltowo-kauczukowa-zbrojona-wloknem-1kg-p-2715.html>

SIMEPLAST Szpachla dekarska Masa asfaltowo kauczukowa zbrojona włóknem 1kg

Cena brutto	29,54 zł
Cena netto	24,02 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Szpachla dekarska SIMEPLAST 1kg
Kod EAN	5901289360661

Opis produktu

Szpachla Dekarska

Masa asfaltowo - kauczukowa, zbrojona włóknem

można stosować w trakcie padającego
przylega nawet pod wodą
na podłoża suche i mokre - wypiera wodę
zapewnia szybkie i trwałe uszczelnienie
nie wymaga gruntowania

Właściwości

Szpachla Dekarska jest plastyczną masą bitumiczną w postaci pasty, wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym. Zawiera włókna zbrojące i dodatki chemiczne umożliwiające stosowanie jej na mokre podłoża, w trakcie padającego deszczu, przylega nawet pod wodą oraz może być stosowana w styczności ze styropianem. Powłoka powstała ze Szpachli Dekarskiej jest wyjątkowo elastoplastyczna, zdolna do niwelowania nawet znacznych ruchów podłoża, wodoodporna. Wykazuje odporność na wpływ warunków atmosferycznych, słabych kwasów i zasad oraz agresywnych substancji zawartych w oparach atmosferycznych ziemi. Nie wymaga gruntowania

Przeznaczenie

awaryjne naprawy uszkodzeń i przecieków nawet w trakcie trwających opadów deszczu (kominy, rynny, pokrycia bitumiczne, parapety itd.)
do napraw uszkodzeń i wypełnianie ubytków w pokryciach dachowych (załamań, pęknięć, szpar, pęcherzy, przecieków itp.)
do miejscowego uszczelnienia hydroizolacji, elastoplastyczne bezszwowe powłoki hydroizolacyjne pod ziemią, uszczelnień typu wannowego itp.
uszczelnień wszelkich przepustów pod konstrukcje budowlane

Dozowanie

Prace naprawcze:

Należy oczyścić miejsce przeznaczone do naprawy i jego okolice, usunąć piasek, liście, rdzę i inne elementy nie związane trwale z podłożem. Masę uszczelniającą należy nakładać przy pomocy szpachli, wypełniając uszkodzone lub przeciekające miejsca powłoką o grubości od 2 do 5 mm (w przypadku konieczności uzyskania grubszej warstwy, szpachlę należy nakładać dwukrotnie). Przy podłożach wilgotnych i mokrych produkt należy wcierać w podłoże wolnymi ruchami celem aktywacji związków chemicznych poprawiających przyczepność do mokrych podłoży.

Wykonywanie uszczelnień bezszwowych:

Wszystkie kąty i naroża należy wyoblić wykonując fasetę. Podłoża pylące zagruntować roztworem do gruntowania Primer

Standard aby zwiększyć jego przyczepność. (Należy pamiętać, że w trakcie prac podłoże nie może mieć pogorszonej przyczepności: oszronienie, oblodzenie itd. oraz nie może zawierać elementów trwale nie związanych z podłożem). Po wyschnięciu roztworu gruntującego masę należy nakładać metalową pacą, starając się zachować jednakową grubość. Jednorazowo nakładać powłokę o grubości od 2 do 3 mm. Korzystniej jest nakładać dwie warstwy cieńsze niż jedną grubszą, dzięki temu eliminuje się przypadkowe niedokładności lub błędy wykonawcze. Podczas stosowania wyrobu w wysokich temperaturach nakładać dwie cieńsze warstwy. Pozwala to na równomierne odparowanie rozpuszczalnika z całej grubości warstwy.

Zużycie:

około 1,2 kg/m² (przy grubości warstwy 1mm)

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +3°C do +35°C. Produkt nie jest wrażliwy na ujemne temperatury. Okres przydatności do użycia to 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.